

Nr kat.

467



Szpachla do betonu



Stabilna, cementowa, drobnoziarnista masa szpachlowa do wygładzania, napraw oraz zamykania drobnych rys, porów i jam skurczowych na ścianach i sufitach z betonu, betonu elewacyjnego i prefabrykatów betonowych.

- Grubości warstw: od 1 do 5 mm
- Czas użycia: 20-30 minut
- Możliwość aplikacji nawet w bardzo cienkich warstwach

Zastosowania / Podłoża

Zaprawa szpachlowa do wyrównywania, wygładzania i nakładania na powierzchniach z betonu elewacyjnego, prefabrykatów betonowych i tynku cementowego, a także wypełniania drobnych rys, porów i pęknięć skurczowych w powierzchniach betonowych. Do niwelowania nierówności na powierzchniach ścian i sufitów oraz jako podłoże pod następnie nakładane powłoki.

Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Grubość warstw

Od 1 - 5 mm

Proporcje mieszania

8,5 – 9,0 l wody : 25 kg Sopro BS 467

Czas dojrzewania

3 - 5 minut

Czas użycia

20 - 30 minut

Obróbka powierzchniowa

Po ok. 1 godzinie

Temperatura stosowania

Od +5°C do maks. +25°C (podłoże, materiał, powietrze)

Zużycie

Ok. 1,3 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

Składowanie

W oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniu na paletach, 6 miesięcy od daty produkcji

Opakowania

Worek 25 kg

Właściwości

Sopro BS 467 jest stabilną, drobnoziarnistą, szarą, cementową, szybkowiązującą masą szpachlową. Charakteryzują ją bardzo dobre właściwości i parametry robocze, zredukowany skurcz, po związaniu staje się odporna na działanie wody i warunków atmosferycznych.

Jakość

Wysokie parametry produktu potwierdzone badaniami każdej wyprodukowanej partii.

Przygotowanie podłoża	<p>Podłoża muszą być suche, nośne, nie odkształcające się, bez spękań oraz muszą być pozbawione warstw zmniejszających przyczepność (jak np. kurz, olej, wosk, środki antyadhezyjne, wykwity, spieki, pozostałości farb i lakierów).</p> <p>Obowiązują wytyczne, zalecenia i normy branżowe oraz ogólnie przyjęte zasady techniki budowlanej.</p>
Gruntowanie	<p>Sopro GD 749: chłonne podłoża, jak jastrychy cementowe, powierzchnie z betonu i betonu surowego (sezonowane co najmniej 3 miesiące).</p> <p>Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu Sopro GD 749, dostępnej na www.sopro.pl.</p>
Sposób użycia	<p>Do czystego pojemnika wlać 8,5 – 9,0 l wody i wymieszać mechanicznie z 25 kg (jednym workiem) szpachli Sopro BS 467, aż do uzyskania jednolitej masy, bez grudek. Po upływie czasu dojrzewania, po 3-5 minutach, ponownie dokładnie wymieszać. Przygotować tylko taką ilość materiału, która zostanie wbudowana w czasie przydatności do użycia (20-30 minut w temperaturze +23°C).</p> <p>Po ok. 20-30 minutach od momentu wbudowania szpachlę Sopro BS 467 można obrobić metodą filcowania lub wygładzania. Związanej zaprawy nie należy uzdatniać do ponownego użycia przez dodanie wody lub zmieszanie ze świeżą szpachlą.</p> <p>Szpachlowane powierzchnie, warstwy wyrównujące i naprawiane miejsca należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem.</p>
Dane czasowe	<p>Odnoszą się do normalnego zakresu temperatur +23°C i względnej wilgotności powietrza 50%. Wyższe temperatury skracają, a niższe wydłużają podane dane czasowe.</p>
Narzędzia	<p>Mieszalnik do zapraw, mieszadło śrubowe, kielnia, szpachla, paca do wygładzania, łąta do wyrównania, paca do filcowania.</p> <p>Czyszczenie narzędzi: wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy. Po związaniu - tylko czyszczenie mechaniczne.</p>
Wskazówki BHP	<p>Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1272/2008 (CLP)</p> <p>GHS05, GHS07</p> <p>Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo</p> <p>Zawiera: cement portlandzki, Cr (VI) < 2 ppm; wodorotlenek wapnia.</p> <p>Zwroty wskazujące rodzaj zagrożeń: H315 Działa drażniąco na skórę. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.</p> <p>Zwroty wskazujące środki ostrożności: P102 Chronić przed dziećmi. P103 Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich. P261 Unikać wdychania pyłu. P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/... P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi /regionalnymi/ krajowymi/ międzynarodowymi przepisami.</p> <p>Polecenia specjalne: brak.</p> <p>Specjalne postanowienia zgodna z Załącznikiem XVII Rozporządzenia REACH i kolejnymi nowelizacjami: brak.</p>